



# CÔNG TY TNHH TM - SX SƠN ANH ĐỨC

## ANH DUC PAINT TRADING & MANUFAC TURING CO., LTD.

ĐC : 8/14 Bùi Công Trùng, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. HCM  
Tel : 08. 6672 5968 - Fax : 08. 3711 0694 - MST: 0310920208  
Email : sonanhduc@gmail.com - Website : www.sonanhduc.com.vn  
STK : 6320201013555 NH AGRIBANK - CN Tây Sài Gòn

## SƠN APBOLLO HỆ SƠN NUNG SẮY MELAMIN

- \* Sơn sậy apbollo được chế tạo trên Cơ sở nhựa alkyd melamin cao cấp Dung môi và bột màu hữu cơ và các Phụ gia đặc biệt khác
- \* Sơn alkyd melamin sậy khô dùng để trang trí bảo vệ tăng độ bền nâng cao tuổi thọ ở các môi trường khắc nghiệt như cầu cống và các thiết bị xây dựng

### TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

- \* Sơn sậy màng sơn khô đánh ,độ bám dính tốt,độ cứng cao, bền uốn, bền va đập, bền nước, bền nhiệt, bền kiềm, bền thời tiết

### CÁCH SỬ DỤNG

- \* Xử lý bề mặt trước khi sơn
- \* Tẩy chất phốt phát hòa biến tính, ri sắt như dầu, mỡ, bụi bẩn, tạp chất
- \* Để nâng cao chất lượng tuổi thọ màng sơn

- \* Thùng sơn phải được khuấy đều trước khi sử dụng
- \* Gia công bằng phương pháp quét súng phun hoặc nhúng,
- \* Sơn đặc pha bằng dung môi hữu cơ do công ty Anh đức cung cấp tỷ lệ pha 5-10%
- \* Yêu cầu phủ 2 lớp để đạt độ dày màng sơn từ 25-30  $\mu$ m phủ sơn, song để màng sơn ổn định từ 10-20 phút đưa vào sấy ở nhiệt độ 100 - 150 0° thời gian từ 60-100 phút

### CHÚ Ý

Chế độ sấy tăng dần từ thấp lên cao không sấy ở nhiệt độ quá quy định màng sơn sẽ nhanh lão hóa.

| Tên chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Mức chỉ tiêu |
|---|-------------|--------------|
| 1.Màu sắc   | Mẫu         | Như mẫu      |
| 2.Thời gian chảy,đo bằng phễu chảy FC4 ở 30oC                 | Giây        | 25 $\pm$ 2   |
| 3.Thời gian với độ dày màng sơn 28-30 $\mu$ m sậy ở 100-120oC | Giờ         | 1 -1,5       |
| 4. Độ cứng của màng sơn                                       | Bút chì     | $\geq$ HB    |
| 5.Độ bền uốn của màng sơn                                     | m m         | $\leq$ 1     |
| 6. Độ bền va đập của màng sơn                                 | Kg-Cm       | $\geq$ 40    |
| 7.Độ bám dính của màng sơn                                    | Điểm        | $\leq$ 1     |
| 8.Độ bóng của màng sơn  | %           | $\geq$ 1     |
| 9. Hàm lượng chất không bay hơi                               | %           | $\geq$ 1     |
| 10.Tỷ trọng   | Kg/Lít      | 0.87 - 0.95  |

- Sơn chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cần đậy kín nắp,đề nơi khô ráo thoáng mát.
- Nên thi công ở nơi thoáng khí,tránh xa nguồn lửa .
- **Chú ý:** Tránh xa tiếp xúc trực tiếp với da,mắt,sử dụng trang bị bảo hộ lao động,găng tay khâu trang,kính.